

VISIR OLJEGRUNDNING KLAR

11.2007

Visir Oljegrundning Klar är en vattenavvisande grundning som innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att hålla träytan fri från svartmögel. Produkten binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Det är tillsatt komponenter som skyddar träet mot skadligt UV-ljus.

Egenskaper: Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Ger färgsystemet ökad hållbarhet.

Användningsområde: För utomhus bruk. Används före applicering av lasyr på allt nytt och nedbrutet trä, även tryckimpregnerat. Under den kalla årstiden (temperaturer lägre än +5 grader) rekommenderas Visir Oljegrundning Klar även under täcklasyr och täckfärg.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Grundning baserad på speciella alkydoljor
Kulör.....	Opigmenterad, klar
Glans.....	
Viskositet.....	ca. 17 sek (EN 535-3)
Litervikt.....	0,92
Torrhalt (volym-%).....	30
Flampunkt (grader C).....	63
Flexibilitet.....	
Täckförmåga (ISO 3905).....	
Ångpermeabilitet (ASTM D 1653).....	
Vidhäftning.....	
Vidhäftning (ISO 4624), torr.....	
Vidhäftning (ISO 4624), våt.....	
Vidhäftning (ISO 4624), efter torkning.....	
Partikelstorlek.....	
pH värde.....	
pH i arbetslösning.....	
Väderbeständighet.....	
Glanshållbarhet.....	
Vattenbeständighet.....	
Kemikaliebeständighet.....	
Lösningsmedelsbeständighet.....	
Slitstyrka.....	

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekom. skiktjocklek, torr.....	
Rekom. skiktjocklek, våt.....	
Rekommenderad förbrukning.....	
Rekommenderad förbrukning, ohyvlat trä	4-7m ² /liter
.....	
Rekommenderad förbrukning, hyvlat trä	12-16 m ² /liter
.....	
Appliceringsmetod.....	Grundfärgspensel
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke.....	
Sprutvinkel.....	grader
Färgtryck.....	

	kg/cm ²
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	8 timmar
Beröringstorr.....	timmar
Min. intervall för övermålning.....	24 timmar Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Brukstorr, minimum.....	
Verkningstid.....	timmar
Förtunning/rengöringsmedel.....	Skall inte förtunnas. Rengöring: Jotun Penseltvätt och vatten.
Blandningsförhållande.....	
Användningstid efter blandning.....	timmar
Förhållande under applicering.....	
Underlag.....	
Övermålning/Slipning.....	timmar
Sjösättning.....	

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.
EU gränsvärde för produkten (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Produkten innehåller max 750 g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Norge.....	
Sverige.....	3
Danmark.....	

DIVERSE:

Brytning.....	Kan brytas till Visir kulören över Jotun Multicolor
Burkstorlek.....	0,9 liter, 2,7 liter och 9 liter
Anmärkning.....	Bara för utomhusbruk.

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE: Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan behandling.

Nytt trä:

Trä/panel som stått obehandlat mer än 4 veckor skall tvättas och lösa träfibrer skall avlägsnas.
Vacuumimpregnerade fönsterbågar skall avfettas och skarpa kanter avrundas innan grundningen appliceras.

Tidigare behandlade underlag:

Tvätta med Jotun Kraftvask- (följ bruksanvisningen, mer information finns i broschyren Jotun Tvättserie).
Fönsterbågar rengörs med Jotun Husvask. Skölj noga med rent vatten.

Lös lasyr/täckfärg och lösa träfibrer avlägsnas genom skrapning/stålborstning, sen appliceras Jotun Alg- och Mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen).

Om underlaget är behandlat med linolja eller linoljeinnehållande lasyr/täcklasyr/täckfärg skall träet friläggas och sen tvättas eftersom gammal linolja kan orsaka blåsbildning då den målas över med lasyr, täcklasyr eller täckfärg.

BRUKSANVISNING:

Nytt trä: Behandlas före eller omgående efter montering med en strykning Visir Oljegrundning Klar.

Grundningen skall strykas ut noga. Använd en grundningspensel, undvik torrstrykning. Avsluta inte mitt på panelen utan påför Visir Oljegrundning Klar i hela panelens längdriktning. Kom ihåg att mäta allt ändträ (3-4 strykningar vått-i-vått). Slutbehandla träet med önskad produkt snarast möjligt, senast inom 3 månader.

Tidigare behandlade underlag: Bart trä påføres en strykning Visir Oljegrundning Klar. Grundningen skall

strykas ut noga, då produkten inte skall bilda film på ytan. Torka av överflödig grundning från intakta ytor.

GENERELLT: Visir Oljegrundning Klar kan övermålas med alla Jotuns lasyrer, täcklasyrer och täckfärg. Ytor som är angripna av svartmögel/alger skall behandlas med Jotun Alg- och Mögeldesinfektion efter rengöring med Jotun Kraftvask (OBS! Jotun Husvask på fönsterbågar). Visir Oljegrundning Klar kan användas som grundning på ädelträ före behandling med Jotuns Benar produkter.

Träet skall slutbehandlas med önskad produkt snarast möjligt, senast inom 3 månader.

Avlägsna mest möjliga olja från verktygen med tex Penselvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

För ytterliggare information; se Visir broschyren, säkerhetsdatablad och www.jotun.se.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
